

Pflasterfugenmörtel ZFM 630





Zur Verfügung von Natursteinen, Betonsteinen und Zeiler, Rinnen und Borde.

Zementgebundener, beschleunigter, kunststoffmodifizierter Pflasterfugenmörtel **Typ B.**

- Geeignet für Bereiche mit höchster Beanspruchung nach **ZTV-P*** und FGSV M FPgeb
- Belastungsklasse inkl. 3,2 nach RStO 12
- Nutzungskategorie N1 bis N3 nach ZTV-Wegebau
- Für Neubau und Sanierung von Zeiler, Rinnen und Borde
- Wasserundurchlässig
- Beschleunigt abbindend
- Flexibilisiert



- Größtkorn: 2 mm
- Fugentiefe: ≥ 40 mm
- Druckfestigkeit: > 30 N/mm²




Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN 4250935-	Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge
J0203425	-104670	grau	siehe JURALITH Verbrauchsrechner ¹⁾	25 kg Sack	42 St./Palette



¹⁾ www.juralith.com/verbrauchsrechner

Anwendungsbereiche:



Verfügung von Beton- oder Natursteinen mit geringeren Festigkeiten in der Fläche



Neuerstellung und Sanierung von Zeiler-, Rinnen- und Bordsteinfugen

JURALITH Baustoff- GmbH
 Deurlinger Straße 43 . 93351 Painten
 Telefon: +49 (0)9499 941810
info@juralith.com . www.juralith.com

* Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von Einfassungen (ZTV Pflaster-StB 20).